



F62 BASE ZERO

F62 BASE ZERO primer adatto alla preparazione per l'applicazione di F62 ZERO su elementi in legno, cartongesso e superfici smaltate. Assicura l'adesione di F62 ZERO in quanto regola l'assorbimento d'acqua dei sottofondi. Prodotto APEO free.

vaso da 15 kg

CARATTERISTICHE Fondo in dispersione acquosa, utilizzato per la preparazione di supporti di vario genere come legno, cartongesso, superfici trattate con smalti o rivestimenti acrilici a spessore. Assicura l'adesione dei prodotti applicati successivamente in quanto regola l'assorbimento d'acqua dei sottofondi.

COMPOSIZIONE Prodotto APEO free formulato con resine acriliche in dispersione acquosa e cariche selezionate.

ATTREZZI Pennello, Rullo, Spruzzo con macchina ad aria.

VOCE DI CAPITOLATO Fondo acrilico, in dispersione acquosa, idoneo ad assicurare l'adesione dei prodotti sovrapplicati su diversi tipi di supporto.

Consumo fino a 250 ml/m² in funzione dell'assorbimento del supporto.

AVVERTENZE I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%.

In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni.

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo.

A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.

Colore	incolore
Densità	1020-1120 g/l
Diffusione del vapore acqueo	buona
Adesione su supporti edili	ottima
Residuo secco in peso	28-32%
Diluizione (legno e cartongesso)	1:2 / 1:4
Diluizione (superfici a smalto)	1:2
Resa	13 m ² /l (Diluizione 1:2)
	17 m ² /l (Diluizione 1:3)
	21 m ² /l (Diluizione 1:4)
Consumo	fino a 250 ml/m ²
Temperatura di applicazione	+5 / +35°C
Essiccazione	5 ÷ 8 ore
Pulizia attrezzi	lavare con acqua
Stoccaggio	in contenitori sigillati: 12 mesi
	temperatura: +5 / +35°C